

eurocol – the strong connection

## 541 Eurofix anti slip

### Фиксация 541 Eurofix anti slip

#### Свойства:

- не содержит растворителей
- для абсорбирующих и неабсорбирующих поверхностей
- экономичный расход
- связывает пыль
- пригоден для использования под мебель на роликах
- пригоден для применения на полах с подогревом
- очень низкая эмиссия по EMI CODE EC 1

#### Для фиксации:

- самолежащих, стабильных по форме ковровых плиток на виниловой или битумной основе
- для самолежащих токопроводящих ковровых плиток в сочетании с 841 EL Токопроводящим дополнителем

#### Технические характеристики:

Основа:	акриловая дисперсия
Цвет:	светло-бежевый
Консистенция:	низкая вязкость
Плотность:	1,02 г/см <sup>3</sup>
Растворитель/Очиститель:	вода
Нанесение:	валик из поролона, мелкий зубчатый шпатель
Расход:	прибл. 100-150г/м <sup>2</sup> , зависит от основания
Время для подсушки:	прибл. 1 час*
Условия применения:	15 - 25°C, макс. влажность воздуха 75%, рекомендуемая менее 65%
Разбавитель/Очиститель:	вода
Оптимальное время применения:	12 месяцев, в хорошо закрытом виде при температуре от 5 °C до 30 °C, начатые упаковки использовать в кратчайшие сроки
Морозоустойчивый:	нет
Маркировка по предписанию об опасных веществах:	нет
GISCODE:	D1
EMICODE:	EC!
Паспорт безопасности:	по запросу

\*Приведенные значения являются лабораторными данными, которые должны рассматриваться как ориентировочные в связи с многочисленными возможностями применения продукта на объект

#### Основание:

Готовый к укладке пол должен отвечать требованиям VOB (Положение о подрядно-строительных работах) /DIN 18365, 18202, т.е. должен быть ровным, прочным при сжатии и растяжении, продолжительно сухим, без трещин и пыли, без уменьшающих сцепление слоев.

Недостаточно годные полы необходимо доработать: нанести грунтовку и шпаклёвку. В противном случае все недостатки необходимо письменно зафиксировать. Необходимо соблюдать обязанности по проведению контроля и соблюдению интересов торгового партнера согласно VOB.

Для подготовки пригодной для мебели на роликах, способной к абсорбции, ровной грунтовой поверхности необходимо прошпаклевать слоем 1,5-2 мм цементной шпаклёвкой, напр. Нивелирующей массой 975 EuroplanTE/S.

При укладке на фальш-полы нельзя допускать попадания фиксации в стыки, чтобы элементы фальш-пола не склеились между собой. В этих целях нужно предусмотреть защиту стыков.

До укладки на отопляемые полы получить свидетельство о разогреве водного или электрического отопления в полу до высоких температур и постепенной

## eurocol – the strong connection

остановки его (протокол нагрева) или определить влажность в имеющихся местах замера (ДИН 4725/4).

---

**Технология применения:**

Нанести фиксацию валиком из пеноматериала на всю поверхность. При проведении работ на фальш-полах использовать сетку для нанесения фиксации, чтобы избежать попадания фиксации в стыки элементов фальш-пола.

Текстильная плитка укладывается на полностью подсохнувший слой фиксации (после образования прозрачной плёнки). Время для подсушки на абсорбирующих полах - 1 час, на неабсорбирующих - 2 часа. Время для подсушки зависит от температуры в помещении и относительной влажности воздуха и количества нанесенной фиксации. Если ковровая плитка укладывается в ещё влажный слой фиксации, то плитка приклеивается, что препятствует в дальнейшем её возможной замене.

Для того чтобы уложить токопроводящую ковровую плитку, следует тщательно смешать 100 частей Фиксации 541Anti Slip с 35 частями Токопроводящего дополнителя 841, т. е. 10 кг фиксации на 3,5 кг токопроводящего дополнителя 841 с помощью миксера до образования гомогенной массы. По возможности используйте приготовленную смесь сразу же. После промежуточного складирования следует вновь перемешать компоненты в ведре и использовать в кратчайшие сроки. Для заземления токопроводящей системы при обустройстве полов следует уложить каждые 30 м<sup>2</sup> Форбо-Медную ленту 801.

Ковровую плитку можно заменить, при этом следует избегать загрязнения слоя нанесённой фиксации, т.к. попадание пыли и грязи уменьшает её клеящую способность. Во избежание удлинения размеров при замене не снимать ковровые плитки за углы.

---

**Упаковка:**

12 кг

---

**Примечание:**

Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Из-за применения различных материалов, методов применения, транспортировки и хранения, на которые у нас нет возможности воздействия, мы не можем дать гарантию в каждом отдельном случае. Поэтому мы рекомендуем провести достаточное количество проб. В прочем мы ссылаемся на наши общие торговые условия. При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний. За пределами Германии действуют соответствующие государственные нормы, о которых должен знать потребитель.

При использовании данного продукта для целей, не указанных в данной технической информации, необходимо согласие производителя. В противном случае производитель не несет ответственности.

С получением этой технической информации все раннее изданные технические информации становятся недействительными!